

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Код продукта: 0103-220-0101

Наименование продукта: ШПАТЛЕВКА

## ШПАТЛЕВКА

**Описание продукта:** Двухкомпонентный продукт для нанесения шпателем, с очень высокой стойкостью. Быстросохнущий характеризуется хорошей шлифуемостью покрытия, хорошо проникает в поверхность и ликвидирует значительные неровности.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Для заполнения значительных неровностей стальных поверхностей в автотракторной промышленности
- Для грунтования неровностей при реставрации автомобильных покрытий
- Выравнивание глубоких царапин, углублений и неровностей перед нанесением грунтов

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Плотность смеси (около), г/см <sup>3</sup>	1,75
• Рекомендуемая толщина сухого слоя, мкм	3000
• Рекомендуемая толщина мокрого слоя, мкм	3400
• Время высыхания (20°C): до степени 1 (от пыли), мин	15
до степени 3, ч	1
• Теоретический расход на сухое покрытие толщиной 3000 мкм, дм <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>	3,4
• Теоретический расход на сухое покрытие толщиной 3000 мкм, кг/м <sup>2</sup>	6,3
• Содержание нелетучих веществ (около), % об./смеси	94
• ЛОС (кат. В/5) допустимый, г/л	250
• Содержание ЛОС в продукте, г/л	250
• Рекомендуемое количество слоев	1

**ТИП ПОКРЫТИЯ:** высокий глянец

**ЦВЕТА** кремовый

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

После вскрытия упаковки перемешать содержимое

**Приготовление смеси:** Смешать компоненты, в пропорциях объема:

- Компонент I **40**
- Компонент II **1**

Компонент II – код: 0104-220-0000

По истечении 10 минут (при темп. 20°C) продукт готов к использованию.

#### **Метод нанесения**

- шпатель
- полутёр

**Код акрилового разбавителя:** 8001

Рекомендуемое количество разбавителя для смеси: 0-10% об.

Растворитель для очистки оборудования: 8001

#### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

##### **Поверхность**

Обезжиренная поверхность - лишенная загрязнений, свободная от масел, смазок, пыли, слабо прилегающего к поверхности старого покрытия краски, прокатной окалины, ржавчины и других загрязнений.

Покрытие отшлифовано абразивной бумагой 120 – 220, свободно от жира, пыли, коррозии, сухое.

##### **ПОСЛЕДУЮЩИЕ ОКРАШИВАНИЯ**

Заполняющий грунт 5+1 HS (код: 0103-201-XXXX)

Заполняющий грунт 5+1 Classic (код: 0103-270-XXXX)

##### **Условия нанесения:**

- Температура поверхности не ниже 10°C,
- Хорошая вентиляция.

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- В зависимости от назначения и типа поверхности можно заложить иную толщину покрытия, нежели указано в инструкции по применению. Толщина одного покрытия составляет около 3000 мкм. Изменение толщины покрытия приводит к изменению теоретического расхода, толщины слоя, времени высыхания, а также изменению интервалов перекрытия.
- Содержание летучих органических соединений (ЛОС) в продуктах Alma – Color соответствует Распоряжению Министра Сельского Хозяйства от 16 января 2007 г. (Dz.U. от 24 января 2007 г.) и Директиве ЕС 2004/42/CE от 21 апреля 2004 г.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 12 месяцев от даты изготовления при хранении в закрытой фабричной упаковке при темп. 5-35°C, 6 месяцев – отвердитель.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Продукт предназначен для профессионального промышленного использования. Информация о безопасности использования продукта содержится в Техническом Паспорте Продукции.