

INFORMAČNÝ LIST

Symbol výrobku: 0600- 442-XXX

Názov výrobku: 1K METALICKÉ LAKY

METALICKÉ LAKY NA ABS, PC, PS

Opis výrobku: Jednozložkové metalické laky s obsahom vysokokvalitných hliníkových pást a vysokou dekoratívnou hodnotou.

Vyznačujú sa veľmi dobrou prínavosťou k povrchu, krátkym časom zasychania a vysokou odolnosťou voči škrabancom. Laky pomáhajú udržať stálosť farby počas celej doby expozície. Na dosiahnutie intenzívneho matného efektu odporúčame aplikovať ako druhú vrstvu bezfarebný matný lak 2K 0101-001-XXXM

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- na priamu aplikáciu na očistené plasty: ABS; PS; PC
- lakovanie rádii a televízorov, domácich spotrebičov
- nábytkové úchytky a doplnky
- konečná dekoratívna povrchová úprava v priemysle

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

• Hustota (pribl.), kg/dm ³	0,9 – 1,1
• Odporúčaná hrúbka jedného náteru, μm	20 – 30
• Odporúčaná hrúbka jednej vrstvy, μm	10 – 15
• Doba zasychania (pri 20 °C): stupeň 1	3 – 4
• Teoretická výdatnosť pre náter hrubý 25μm,	0,16
• Obsah neprchavých látok (±2), % obj.	30
• VOC vo výrobku pripravenom na použitie, g/l	700
• Odporúčaná počet vrstiev	1

LESK POVRCHOVEJ ÚPRAVY lesklý

FARBY s rôznou zrnitosťou: strieborná zlatá champagne

SPÔSOB APLIKÁCIE

Dôkladne premiešať v pôvodnom obale, aby sa predišlo usádzaniu metalického pigmentu, a aby sme dosiahli požadovaný odtieň.

Odporúčame každú ďalšiu dávku nástreku riediť v rovnakom pomere, aby nedochádzalo k rozdielom v jase medzi jednotlivými dávkami.

Metóda aplikácie výrobku

Jedna vrstva, striekanie pištoľou:

- priemer trysky 1,0 – 1,2 mm
- nástrekový tlak 3,0 – 3,5 atm

Riedidlo s označením: 0602-502-004

Rozpúšťadlo na čistenie aparatury: Riedidlo s označením: 0602-502-004

SPÔSOB POUŽITIA

Podklad

Plast je potrebné odmastiť a zbaviť akýchkoľvek nečistôt, pretože sú hlavnou príčinou vzniku chýb náteru. Je potrebné úplne odstrániť antiadhezíva.

Podmienky počas maľovania:

- teplota podkladu min. 10 °C,
- funkčné vetranie.

ŽIVOTNOSŤ VÝROBKU: 6 mesiacov od dátumu výroby v neporušenom obale.

Vyššie uvedené informácie netreba považovať za úplné alebo vyčerpávajúce. Uvedené informácie sa opierajú o laboratórne skúšky a praktické skúsenosti a sú v súlade s našim know-how. Ako výrobca nie sme schopní monitorovať podmienky, v akých sa výrobok používa, ani mnohé iné faktory, ktoré ovplyvňujú konečný efekt jeho využitia a používania. Nezodpovedáme za akékoľvek škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s odporúčaniami alebo na nesprávne účely. Vyhradzujeme si právo na zmenu návodu bez predchádzajúceho oznámenia.

POZOR! Výrobok určený na profesionálne použitie v priemysle. Informácie týkajúce sa bezpečného používania výrobku sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.