

KARTA INFORMACYJNA

Symbol wyrobu: 0600-812-00X

Nazwa wyrobu: 1K LAKIER EFEKT CHROMU & EFEKT LUSTRA & WYPOLEROWANEGO ALUMINIUM

1K LAKIER EFEKT CHROMU & EFEKT LUSTRA

Opis produktu: Jednoskładnikowe lakiery nadające lakierowanej powierzchni efekt chromu lub efekt lustra w zależności od zastosowanej techniki lakierowania. Tworzą bardzo atrakcyjne doskonale kryjące powłoki z efektem specjalnym. Doskonała alternatywa do efektów uzyskiwanych w procesie metalizacji próżniowej. Lakier wymaga wykończenia lakierem bezbarwnym. Różne stopnie połysku lakieru nawierzchniowego pozwalają uzyskać dodatkowe efekty od lustrzanego chromu do matowych wykończeń metalu.

ZALECANE STOSOWANIE

- do natrysku na uprzednio natryśnięte i wysuszone wysokopołyskowe podkłady BLACK DEVIL lub WHITE ANGEL
- lakierowanie sprzętu RTV, AGD
- akcesoria samochodowe
- uchwyty meblowe
- wykończenia dekoracyjne w przemyśle
- do wykończeń dekoracyjnych sprzętu sportowego: rowerów, skuterów, motorów, kasków
- inne: wszędzie gdzie wymagany jest efekt chromu lub efekt lustrzany.

WŁASNOŚCI TECHNICZNE

- | | |
|---|------|
| • Gęstość (około), kg/dm ³ | 0,85 |
| • Zalecana grubość pojedynczej powłoki, μm | 3-5 |
| • Czas schnięcia (w 20°C): stopień 1 (pyłosuchość), min | 3-4 |
| • Zużycie teoretyczne dla powłoki o grubości 3μm, dm ³ /m ² | 0,03 |
| • Zalecana liczba warstw | 1-2 |

POŁYSK POWŁOKI połysk

- KOLORY**
- 001** – standard
 - 002** – znakomity efekt chromu – brak w asortymencie, chwilowo
 - 003** – znakomity efekt lustra

SPOSÓB APLIKACJI

Farbę bardzo dokładnie wymieszać w opakowaniu, celem przeciwdziałania osadzania się metalicznego pigmentu i uzyskania odpowiedniego odcienia. Unikać szybkiego i długotrwałego dyspergowania – gdyż następuje uszkodzenie pigmentów i wymagany efekt nie zostanie osiągnięty. Zaleca się delikatne mieszanie lub wytrząsanie.

Metoda aplikacji wyrobu

Pojedyncza powłoka, natrysk powietrzny:

- średnica dyszy 0,8 – 1,2 mm
- ciśnienie natryskowe 1,8 – 2,0 atm

Rozcieńczalnik nie zaleca się rozcieńczania wyrobu

Skład mieszaniny rozpuszczalników wyrobie gwarantuje najlepszą orientację zastosowanych pigmentów.

występowania wad powłok. Przed aplikacją lakierem chrom&lustra **NIE SZLIFOWAĆ PODŁOŻA!** Ewentualne nierówności wypolerować. Idealnie gładkie podłoże zapewni wymagany efekt.

LAKIERY Z EFEKTEM CHROMU & LUSTRA & WYPOLEROWANEGO ALUMINIUM - zaleca się nakładać na uprzednio natryśnięte i **wysuszone wysokopołyskowe podkłady**. Natryskiwać należy 1-2 pojedyncze warstwy pozostawiając czas na odparowanie 10 min między powłokami (zależnie od temperatury i grubości warstwy). Kolejne warstwy nanosić po uzyskaniu pełnego wyschnięcia warstwy poprzedniej. Minimalny odstęp czasu od nałożenia ostatniej bazy chromu / lustra do przemalowania lakierem bezbarwnym wynosi 20 do 30 minut.

Osiągnięcie **EFEKTU CHROMU** – konieczne jest zastosowanie jako powłoki podkładowej wysokopołyskowego, bardzo czarnego lakieru 2K BLACK DEVIL.

Osiągnięcie **EFEKTU LUSTRA** – konieczne jest zastosowanie jako powłoki podkładowej wysokopołyskowego, bardzo białego lakieru 2K WHITE ANGEL.

Osiągnięcie **EFEKTU WYPOLEROWANEGO ALUMINIUM** – konieczne jest zastosowanie jako powłoki podkładowej wysokopołyskowego, bardzo białego lakieru 2K WHITE ANGEL.

BLACK DEVIL / WHITE ANGEL **muszą być suche** przed zastosowaniem efektu chromu & lustra. Przed aplikacją efektem - nie szlifować podłoża. Ewentualne nierówności wypolerować.

Jako lakier nawierzchniowy, zabezpieczający uzyskany efekt przed zmiennymi warunkami pogodowymi oraz gwarantujący efekt – zalecamy:

- **2K LAKIER BEZBARWNY HS** w macie celem osiągnięcia **EFEKTU WYPOLEROWANEGO ALUMINIUM** .
- **2K LAKIER BEZBARWNY PREMIUM PLUS** w połysku celem osiągnięcia **EFEKTU CHROMU i LUSTRA**
- **1K LAKIER BEZBARWNY 0600-245-001** w połysku celem osiągnięcia **EFEKTU CHROMU i LUSTRA**

INFORMACJA DODATKOWA

- **NIE ZALECA SIĘ** stosowania innych lakierów nawierzchniowych niż polecane powyżej gdyż efekt nie zostanie osiągnięty.
- **NIE ZALECA SIĘ** stosowania innych podkładów niż wysokopołyskowe 2K BLACK DEVIL i 2K WHITE ANGEL gdyż efekt nie zostanie osiągnięty.
- **NIE ZALECA SIĘ** dodatku katalizatora do lakieru nawierzchniowego gdyż użyty pigment metalowy robi się szary
- **NIE ZALECA SIĘ** dodawania większej ilości utwardzacza do lakieru zabezpieczającego gdyż uszkadza się zastosowany pigment metalowy.
- **NIE ZALECA SIĘ** rozcieńczania wyrobu.
- **Użyte do podkładu** 2K BLACK DEVIL i 2K WHITE ANGEL oraz do lakierów nawierzchniowych rozpuszczalniki gwarantują najlepszą orientację pigmentów metalowych dzięki czemu wymagany efekt zostanie osiągnięty.

Warunki podczas malowania:

- temperatura podłoża co najmniej 10°C,
- dobra wentylacja.

TRWAŁOŚĆ WYROBU: 6 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu i są zgodne z naszą najlepszą wiedzą. Będąc producentem nie jesteśmy w stanie monitorować warunków, w których produkt jest stosowany jak również wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany instrukcji bez uprzedniego zawiadomienia.

UWAGA! Wyrób do profesjonalnego stosowania w przemyśle. Informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania wyrobu zawarte są w Karcie Charakterystyki .