

INFORMAČNÝ LIST

Symbol výrobku: 0600-480-XXX

Názov výrobku: KRAKELOVACIE LAKY

KRAKELOVACIE LAKY WK

Opis výrobku: Jednozložkové laky na nábytkové úchytky, podpätky a iné plastové časti. Laky počas zasychania vytvárajú sieť nepravidelných prasklín. Konečný efekt dosiahneme po nanosení krakelovacieho laku na povrch podkladového laku kontrastnej farby. Veľkosť prasklín závisí od hrúbky nanesej vrstvy. Nakoniec je potrebné aplikovať vrstvu bezfarebného laku ALMA-COLOR.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- nástrek na podkladovú vrstvu laku
- obaly kozmetických prípravkov
- nábytkové úchytky a doplnky
- vonkajšie obaly vybavenia
- podpätky

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

• Hustota (pribl.), kg/dm ³	0,9 – 1,1
• Odporúčaná hrúbka jedného náteru, μm	20 – 30
• Odporúčaná hrúbka jednej vrstvy, μm	10 – 15
• Doba zasychania (pri 20 °C): stupeň 1 (prachosuchý), min	2 – 3
• Teoretická výdatnosť pre náter hrubý 25μm, dm ³ /m ²	0,16
• Obsah neprchavých látok (±2), % obj.	17
• Odporúčaný počet vrstiev	1

LESK POVRCHOVEJ ÚPRAVY matný

FARBY čierna biela modrá červená strieborná

SPÔSOB APLIKÁCIE

Dôkladne premiešať v pôvodnom obale.

Metóda aplikácie výrobku

Jedna vrstva, striekanie pištoľou:

- priemer trysky 1,0 – 1,2 mm
- nástrekový tlak 3,0 – 3,5 atm

Riedidlo s označením: 0602-502-004 alebo 0602-50-007

Rozpúšťadlo na čistenie aparatúry: Riedidlo s označením: 0602-502-004 alebo 0602-50-007

SPÔSOB POUŽITIA

Podklad

Plast je potrebné odmastiť a zbaviť akýchkoľvek nečistôt, pretože sú hlavnou príčinou vzniku chýb náteru

Podmienky počas maľovania:

- teplota podkladu min. 10 °C,
- funkčné vetranie.

ŽIVOTNOSŤ VÝROBKU: 6 mesiacov od dátumu výroby v neporušenom obale.

POZOR! Výrobok určený na profesionálne použitie v priemysle. Informácie týkajúce sa bezpečného používania výrobku sú uvedené v karte bezpečnostných údajov nebezpečného preparátu.