

INFORMAČNÝ LIST

Symbol výrobku: 0101-017-0000

Názov výrobku: BEZFAREBNÝ LAK TECHNIC 2K

BEZFAREBNÝ LAK TECHNIC 2K

Opis výrobku: Vysokokvalitný dvojzložkový bezfarebný lak vytvárajúci dokonale transparentnú rýchlo tvrdnúcu vrstvu náteru. Jednoducho sa nanáša, je vysoko odolný voči škrabancom. Vyznačuje sa vysokým leskom, veľmi pekne sa rozlieva a rýchlo dosahuje finálne vytvrdnutie. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči fyzickému a mechanickému poškodeniu a krátkym časom zasychania. Vytvára veľmi trvácne nátery, ktoré sú krátko po vytvrdnutí pripravené na leštenie.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

Na finálne lakovanie v automobilovom priemysle

- karosérií automobilov

a

- na rýchle lokálne opravy

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

• Hustota (pribl.), kg/dm ³	0,98
• Odporúčaná hrúbka jedného náteru, μm.	35
• Doba zasychania (pri 20 °C): stupeň 1 (prachosuchý), min	15
○ stupeň 3, h	2,5
• Doba zasychania (pri 40 °C): stupeň 1 (prachosuchý), min	10
○ stupeň 3, min	30
• Teoretická výdatnosť pre náter hrubý 30 μm, dm ³ /m ²	0,08
• Obsah neprchavých látok (pribl.), % obj./zmesi	45
• VOC (kat. B/5) prípustné, g/l	840
• VOC vo výrobku, g/l	540
• Odporúčaný počet vrstiev	2 – 3

LESK POVRCHOVEJ ÚPRAVY vysoký lesk

FARBY bezfarebný

SPÔSOB APLIKÁCIE

Po otvorení balenia premiešať jeho obsah.

Príprava zmesi: Premiešať zložky v pomere objemovom:

- Zložka I 2
- Zložka II 1
- 8002 + 10 %

Po dôkladnom premiešaní a rozriedení na požadovanú viskozitu, aplikovať pomocou striekacej pištole.

Zložka II – symbol: 0104-017-0000

Nástreková viskozita 16 – 18 sekúnd pri 20 °C

Čas na odparenie medzi jednotlivými vrstvami 5 – 10 min.

Pripravený na leštenie po noci zasychania.

Doba použiteľnosti zmesi: 5 h.

Metóda aplikácie výrobku

Jedna vrstva, striekanie pištoľou:

- priemer trysky 1,3 – 1,4 mm
- nástrekový tlak 3,0 – 3,5 atm
- odporúčame aplikovať 2 – 3 vrstvy
- čas na odparenie riedidla medzi jednotlivými vrstvami, 5 – 10 min
- možnosť dosušiť lak pri zvýšenej teplote

Riedidlo s označením: 8010

Odporúčané množstvo pridávaného riedidla do zmesi (lak + vytvrdzovač): 10 % obj. Rozpúšťadlo na čistenie aparátúry: 8002

SPÔSOB POUŽITIA

Podklad

BEZFAREBNÝ LAK TECHNIC 2K sa aplikuje na už nastriekané a vysušené základné laky, a tiež na staré vrstvy v dobrom stave, ktoré je potrebné najskôr dôkladne zmatnieť a odmastiť. Je potrebný nástrek 2 – 3 vrstiev a medzi jednotlivými aplikáciami 5 – 10 min na odparenie (podľa teploty a hrúbky vrstvy).

Podmienky počas maľovania:

- nanášanie laku pri teplote nad 15 °C a vlhkosti do 80 %
- teplota podkladu min. 10 °C
- funkčné vetranie

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

- Podľa určenia a typu podkladu sa môže aplikovať aj hrubšia vrstva náteru ako hrúbka odporúčaná v návode. Pri aplikácii pištoľou sa typická hrúbka jednej vrstvy náteru pohybuje od 35 do 40 µm. Zmena hrúbky náteru má za následok aj zmenu teoretickej výdatnosti, hrúbky vrstvy, doby zasychania a časového odstupu na nanosenie ďalšej vrstvy.
- Obsah prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch Alma - Color je v súlade s Nariadením ministra hospodárstva zo 16. januára 2007 (Dz. U. - Zbierka zákonov z 24. Januára 2007) a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004.

Podmienky počas maľovania:

- teplota podkladu min. 10 °C,
- funkčné vetranie.

ŽIVOTNOSŤ VÝROBKU: 12 mesiacov od dátumu výroby v neporušenom obale pri teplote 5 – 35 °C
a 6 mesiacov pre vytvrdzovač

Vyššie uvedené informácie netreba považovať za úplné alebo vyčerpávajúce. Informácie sa opierajú o laboratórne skúšky a praktické skúsenosti a sú v súlade s našim know-how. Ako výrobca nie sme schopní monitorovať podmienky, v akých sa výrobok používa, ani mnohé iné faktory, ktoré ovplyvňujú konečný efekt jeho využitia a používania. Nezodpovedáme za akékoľvek škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s odporúčaniami alebo na nesprávne účely. Vyhradzuje si právo na zmenu návodu bez predchádzajúceho oznámenia.

POZOR! Výrobok určený na profesionálne použitie v priemysle. Informácie týkajúce sa bezpečného používania výrobku sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.